PRODUKT INFO.

01-05

1A FERTIGGRUNDIERUNG

ANWENDUNGSBEREICH:
1A FERTIGGRUNDIERUNG reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes, bindet den Oberflächenstaub, wirkt verfestigend, verhindert zu schnellen Entzug des Anmachwassers aus Spachtelmassen. 1A FERTIGGRUNDIERUNG wird eingesetzt zum Grundieren saugender und leicht sandender Untergründe auf Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesia-Estriche, Gipsplatten, Bodenausgleichsmassen und Mauerwerk etc.. Als Haftvermittler für Flächenabdichtungen (z.B. 1A DICHT & FLEXIBEL 2K) Dünnbettmörteln wie 1A T-FLEX AIR, 1A KRAFTFLEX 1500 und 1A KRAFTFLEX 3000 sowie Wandspachtel und Bodenausgleichsmassen wie 1A BODENAUSGLEICH 30FN geeignet – auch für den Außenbereich. 1A FERTIGGRUNDIERUNG ist geeignet für die Verwendung in Innenräumen gemäß, Französischer VOC-Verordnung. Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE.

EIGENSCHAFTEN:
- Lösungsmittelfreie Mehrzweck Haft- und Schutzgrundierung
- Gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Wasser- und alkalibeständig
- Geeignet für innen & außen
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes

UNTERGRÜNDE:
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Fließestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden. Labile oder haftungsmindernde Schichten, z.B. Trennmittel, alte Klebstoff-, Spachtelmassen oder Belagsund Anstrichreste entfernen, z.B. maschinell abbürsten, abschleifen, abfräsen oder kugelstrahlen

VERARBEITUNG / ANMISCHEN:
1A FERTIGGRUNDIERUNG ist gebrauchsfertig. Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Bürste oder einer feinporigen Schaumwalze erfolgen, ist aber auch mit geeignetem Spritzgerät durchführbar. Eine Übersättigung bzw. Pfützenbildung ist dabei zu vermeiden. 1A FERTIGGRUNDIERUNG muss vollständig getrocknet sein, bevor auf den grundierten Flächen weitergearbeitet werden kann.

Technische Daten	
Basis	Acrylatdispersion
Begehbar	Nach ca. 60 - 90 Min.
Farbe	Hellgrün
Verarbeitungstemp.	+5 bis +30°C
Verbrauch	Ca. 200 ml/m²
Lagerung	Ca. 15 Monate, frostfrei, trocken
Lieferform	10 l und 210 l

HINWEISE:
- Die Grundierung muss vor Aufbringen der nächsten Schicht getrocknet sein.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung schützen.
- Nicht nass in nass arbeiten.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

LAGERUNG:
Trocken ca. 15 Monate trocken & frostfrei

LIEFERFORM:
Kanister á 10 Liter
Fass á 210 Liter

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Zement. Einatmen des Staubes vermeiden. Die Flüssigkeit nicht schlucken. Der Mörtel reagiert alkalisch und längerer Kontakt mit ungeschützten Körperteilen ist zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen und Mörtelspritzer sofort abwaschen. Wenn das Material in die Augen gelangt, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

GISCODE: D2

ZUR BEACHTUNG:
Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.