

01-11

1A HAFTGRUND 1K

Schnelle Mehrzweck-, Haft- und Schutzgrundierung

ANWENDUNGSBEREICH:

1A Haftgrund 1K wird als Grundierung zur Haftverbesserung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen vor dem Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen mit zementären oder dispersionsgebundenen Dünn- und Mittelbettmörteln eingesetzt. 1A Haftgrund 1K reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vor dem Wasser aus dem Klebemörtel. Geeignet für die Verwendung auf alten Fliesenbelägen, hydraulisch erhärtenden Zement-, Kalkzement- und Gipsputzen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen, Nivelliermassen, Naturstein, Holz, Stahl und Glas. 1A Haftgrund 1K ist geeignet für die Verwendung in Innenräumen gemäß dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) und der französischen VOC-Verordnung. Bei Verwendung im Außenbereich ist 1A Haftgrund durch eine Fliesenverbundabdichtung unter keramischen Belägen, z.B. durch 1A DICHT & FLEXIBEL 2K oder 1A HYBRID ABDICHTUNG zu schützen.

EIGENSCHAFTEN:

1A Haftgrund 1K wird bereits gebrauchsfertig angeliefert. Die Dispersion ist lösemittelfrei und emissionsarm und für eine Anwendung im Innen- sowie im Außenbereich geeignet. 1A Haftgrund 1K ist schnell trocknend und kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen aufgetragen werden.

UNTERGRÜNDE:

Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, schmutz-, staub- und trennmittelfrei sein. Trennende Substanzen wie Öl, Farbe, Sinterschichten und lose Bestandteile müssen vor der Anwendung von 1A Haftgrund 1K entfernt werden. Außerdem muss der Untergrund frei von durchgehenden Rissen sein. Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen, abgesaugt und anschließend mit 1A Haftgrund 1K grundiert werden. Alte Klebstoffreste, Spachtelmassen oder Anstrichreste müssen ebenfalls vor der Anwendung von 1A Haftgrund 1K entfernt werden. Gegebenenfalls sind Massnahmen wie Abbürsten, Abschleifen, Abfräsen oder Kugelstrahlen einzusetzen.

Der CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei:

- Zementestrich 2,0 CM% für Estrich auf Dämmung oder Trennlage im Innenbereich

- Calciumsulfatestrich ohne Fußbodenheizung 0,5 CM%
- Calciumsulfatestrich mit Fußbodenheizung 0,3 CM%
- gipsgebundene Putze 1,0 CM% nicht übersteigen.

Technische Daten	
Typ	Styrol-Butadien
Dichte	1,33 g/cm ³
Verbrauch (nicht saugende Untergründe)	Ca. 50 – 75 g/m ²
Verbrauch (saugende Untergründe)	Ca. 100 – 150 g/m ²
Farbe	Rosa-violett
Temperaturbeständ.	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemp.	+5°C bis +25°C
Belegbar mit Fliesen	15 – 60 Minuten
Lieferform	5 kg Eimer
Lagerfähigkeit	12 Monate, frostfrei, trocken

VERARBEITUNG:

Vor dem Gebrauch gründlich umrühren. 1A Haftgrund 1K mit einer Schaumstoffrolle gleichmäßig und dünn im Kreuzgang auftragen, bei nicht saugenden Untergründen, z. B. alten Fliesenbelägen, unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt. Auf nichtsaugenden Untergründen ist die Weiterverarbeitung erst nach völliger Durchrocknung möglich. Trocknungszeit ca. 1 Stunde. Auf saugenden Untergründen können Fliesen und Platten verlegt werden sobald 1A Haftgrund 1K oberflächlich abgetrocknet – ca. 15 Minuten – und griffest ist. Die trockene Schicht ist rosa-transparent und sandrau. Bei Verwendung im Außenbereich ist 1A Haftgrund 1K durch eine Fliesenverbundabdichtung unter keramischen Belägen, wie z.B. 1A Dicht und Flexibel 2K zu schützen

LAGERUNG:

12 Monate, trocken & frostfrei

HINWEISE:

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von 1A Haftgrund 1K schützen.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: BSW10

01-11

1A HAFTGRUND 1K

**ZUR BEACHTUNG:**

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.

