

Institut für Baustoffe. Massivbau und Brandschutz

für das Bauwesen

# Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:

P-1200/678/17-MPA BS

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Gegenstand:

Plattenbelägen (AIV-B)

1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0

zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd.

Nr. C 3.27

Antragsteller: 1a Bauchemie GmbH

Am Bürohochhaus 2-4

14478 Potsdam

Ausstellungsdatum: 28. Juli 2023

Geltungsdauer bis: 02. Mai 2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 9 Seiten und 3 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-1200/678/17-MPA BS vom 15.12.2022.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-1200/678/17-MPA BS ist erstmals am

17.07.2017 ausgestellt worden.



## A Allgemeine Bestimmungen

- (1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- (2) Das allgemeine bauaufsichtliche Pr
  üfzeugnis ersetzt nicht die f
  ür die Durchf
  ührung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- (3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- (4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
- (5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der MPA Braunschweig nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- (6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

#### B Besondere Bestimmungen

#### 1 Gegenstand und Verwendungsbereich

### 1.1 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung der bahnenförmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen mit der Produktbezeichnung 1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0 der Firma 1a Bauchemie GmbH als Bauwerksabdichtung gemäß der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27. Es gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung eines der Fliesenkleber "1a-T-Flex-TE-C2", "1a-Kraft flex 3000 S1", "1a T flex AIR C2 S1", "1a-ECO flex schnell S1N", "1a Kraft Flex 1500 S1" oder "1A EASYPOWER EKF" der Firma 1a Bauchemie GmbH.



# 1.2 Verwendungsbereiche

Das Bauprodukt 1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0 darf in folgenden Bereichen verwendet werden:

#### Anwendungsbereich/Beanspruchungsklasse A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder langanhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (öffentlich und privat). Dies entspricht den Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I ohne chemische Beanspruchung nach DIN 18534-1.

und/oder

#### Anwendungsbereich/Beanspruchungsklasse C

Direkt und indirekt beanspruchte Wand- und Bodenflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder langanhaltend mit Brauch und Reinigungswasser umgegangen wird, bei begrenzter chemischer Beanspruchung (Prüfmedien gem. Abs. 3.3.3 der Prüfgrundsätze), wie z.B. in gewerblichen Küchen und Wäschereien, wenn dort nur mit einer begrenzten chemischen Beanspruchung zu rechnen ist. Ausgenommen sind Räume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG zuzuordnen sind.

#### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

### 2.1 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

#### 2.1.1 Zusammensetzung

Das Bauprodukt **1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0** ist ein System bestehend aus den folgenden Komponenten:

Tabelle 1: Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe	Produkte	Produktbeschreibung	
bahnenförmige Verbundabdichtung	1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0	Polyethylenfolie, beidseitig mit einem Polypropylen-Vlies kaschiert	
Dichtband	1a-Dichtband Spezial	beidseitig vlieskaschierte Polyethylen-Folie (Breite: 12 cm)	
Sionisana	1a-Dichtband flexibel	beidseitig vlieskaschierte TPE-Folie (Breite: 12 cm)	
Manschetten	1a-Rohrmanschette	beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte Polyurethan-Folie mit den Abmessungen:12 cm x 12 cm (15 mm Lochdurchmesser)	



1a-Rohrmanschette flexibel	beidseitig vlieskaschierte TPE-Folie
1a-Dichtmanschette-Boden	beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte Polyurethan-Folie mit den Abmessungen: 42,5 cm x 42,5 cm

Tabelle 1 (Fortsetzung): Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe	Produkte	Produktbeschreibung	
Famataila	1a-Dichtband-Ecken Innen / 1a-Dichtband- Ecken Außen	beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte Polyethylen-Folie (Schenkellänge: 11 cm)	
Formteile	1a-Dichtband Innenecke flexibel / 1a- Dichtband Außenecke flexibel	beidseitig vlieskaschierte TPE-Folie	
Kleber (zum Verkleben von Überlappungen)	1a-Säurefeste-Abdichtung UV	2 komp. Reaktionsharzabdichtung	
	1a-Dicht und Flexibel 1KS	1 komp. mineralische Dichtungsschlämme	
	1A HYBRID ABDICHTUNG	2-komp. mineralische Dichtungsschlämme Mischungsverhältnis : Dispersion : Pulver = 1:1 GT	
Grundierung	1a-Grundierung	Kunststoffdispersion	

In Verbindung mit den folgenden Fliesenklebern (Fliesenkleber nach DIN EN 12004);

1a-T-Flex-TE-C2
1a-Kraft flex 3000 S1
1a T flex AIR C2 S1
1a-ECO flex schnell S1N
1a Kraft Flex 1500 S1
1A EASYPOWER EKF.

Die Fliesenkleber 1a-T-Flex-TE-C2, 1a-Kraft flex 3000 S1, 1a T flex AIR C2 S1, 1a-ECO flex schnell S1N und 1a Kraft Flex 1500 S1 können zum Verkleben der Abdichtungsbahn auf dem Untergrund und zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden.

1A EASYPOWER EKF kann zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden.

1A HYBRID ABDICHTUNG und 1a-Dicht und Flexibel 1KS können zum Verkleben der Ecken, der Dichtbänder, der Manschetten und von Überlappungen sowie zum Verklebend der Bahn auf der Unterlage verwendet werden (Beanspruchungsklasse A)

1a-Säurefeste-Abdichtung UV wird zum Verkleben der Ecken und Dichtbänder, Überlappungen und zum Verkleben der Manscheiten verwendet Beanspruchungsklasse A und C).

RAHMEC



Bei der Beanspruchungsklasse A können Überlappungen der Abdichtbahn auch mit den Fliesenklebern "1a-T-Flex-TE-C2" oder "1a-Kraft flex 3000 S1" verklebt werden.

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenförmigen Abdichtungsstoffe zuzuordnen.

Die Verwendbarkeitsprüfung gemäß 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung durchgeführt. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur für Produkte, die dieser Zusammensetzung und den zugehörigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen.

#### 2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten Untersuchungsbericht.

#### 2.1.3 Eigenschaften

Die aus dem Produkt 1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0 hergestellte Bauwerksabdichtung weist nachfolgende Eigenschaften auf. Sie ist für den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend:

- maßhaltig
- zugfest
- widerstandsfähig gegen Weiterreißen
- wasserdicht (Bahn)
- widerstandsfähig gegen stoßartige Belastung
- beständig gegen Kalilauge
- chemikalienbeständig gegen Prüfmedien nach Abschnitt 3.3.3 der Prüfgrundsätze
- haftzugfest (trocken/nass)
- temperatur- und alterungsbeständig
- rissüberbrückend
- wasserdicht im Einbauzustand unter Verwendung der unter 2.1.1 genannten Komponenten

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 "normal entflammbar" nach DIN 4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prüfungen nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungsstoffe (PG-AIV-B), Stand: März 2018 mit den Untersuchungsberichten Nr. 1200/547/15b ,1200/949/17, 1202/622/20, 1202/622/20-1 und 1203/736/22 der MPA Braunschweig erbracht.

# 2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

#### 2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt 1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0 wird werksmäßig hergestellt.



#### 2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Zusammengehörige Systembestandteile sind eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

#### 2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

#### 2.2.3.1 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach der Übereinstimmungszeichen-Verordnung der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

- · Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und Bezeichnung der Prüfstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfüllt sind.

# 2.2.3.2 Zusätzliche Angaben

Folgende Angaben müssen zusätzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem Beipackzettel enthalten sein:

- Produktname
- Chargennummer
- Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
- Verwendungszweck
- Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
- Hinweis auf die zugehörige Verarbeitungsvorschrift

## 3 Übereinstimmungsnachweis

# 3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach 3.4 auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung des Bauproduktes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.



#### 3.2 Erstprüfung

Für die Durchführung der Erstprüfung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür anerkannte Prüfstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprüfung sind die Prüfungen der Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1, Tabelle 2 der PG-AIV-B) vorzunehmen. Dabei dürfen die Prüfwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Die Erstprüfung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben für die Prüfungen im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes entnommen wurden.

Ändern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprüfung vorzunehmen.

## 3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Prüfungen nach Anlage 2 (Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit der angegebenen Häufigkeit vorzunehmen. Dabei dürfen die Prüfwerte maximal um die in Anlage 3 (Tabelle 4 der PG-AIV-B) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Prüfraster an besonderen Produktionsabläufen oder Chargengrößen, so ist sicherzustellen, dass die Gleichmäßigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher Weise gewährleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstärkungseinlagen oder Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsmäßigen Eigenschaften der Stoffe zu überzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines "Werkzeugnisses 2.2" nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstärkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. Maßgebend hierfür sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller, sondern durch Dritte angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch für diese Komponenten die Bestimmungen für den Übereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und diese gemäß Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts,
- Art der Kontrolle,
- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts
- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskom olle Verantwortlichen.



Die Aufzeichnungen über die werkseigene Produktionskontrolle müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prüfstelle bei Änderungen oder Verlängerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Bei ungenügendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverzüglich zu wiederholen.

# 3.4 Übereinstimmungserklärung

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprüfung und der werkseigenen Produktionskontrolle gemäß 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß 2.2.3.1 abzugeben.

# 4 Ausführung und Verarbeitung

Das Bauprodukt 1a-TEXdicht Abdichtbahn 2.0 muss in Kombination mit den unter 2.1.1 aufgeführten Komponenten für den Verwendungsbereich nach 1.2 ausgeführt werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach 2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu überzeugen, dass es sich um zum Abdichtungssystem gehörige Komponenten handelt.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit den Fliesenklebern 1a-T-Flex-TE-C2,1a-Kraft flex 3000 S1, 1a T flex AIR C2 S1, 1a-ECO flex schnell S1N, 1a Kraft Flex 1500 S1 und 1A EASYPOWER EKF verwendet werden.

Die Fliesenkleber 1a-T-Flex-TE-C2, 1a-Kraft flex 3000 S1, 1a T flex AIR C2 S1, 1a-ECO flex schnell S1N und 1a Kraft Flex 1500 S1 können zum Verkleben der Abdichtungsbahn auf dem Untergrund und zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden.

1A EASYPOWER EKF kann zum Verkleben von Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden.

Wand-Wand-Übergänge, Wand-Boden-Übergänge, Ecken sowie Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit den unter 2.1.1 genannten Dichtbändern, Dichtecken und Manschetten abzudichten.

1A HBYRID ABDICHTUNG, 1a-Dicht und Flexibel KS und 1a-Säurefeste-Abdichtung UV können in der Beanspruchungsklasse A zum Verkleben der Ecken und Dichtbänder, Überlappungen (mind. 5 cm) und zum Verkleben der Manschetten sowie zum Verklebend der Bahn auf der Unterlage eingesetzt verwendet.



Außerdem können in der Beanspruchungsklasse A Überlappungen der Abdichtungsbahn (mindestens 5 cm) auch den Fliesenklebern "1a-T-Flex-TE-C2" oder "1a-Kraft flex 3000 S1" verklebt werden.

In der Beanspruchungsklasse C ist "1a-Säurefeste-Abdichtung UV" zum Verkleben der Dichtbänder, der Ecken, der Manschetten und der Überlappungen der Abdichtungsbahn (mind. 5 cm) zu verwenden.

Nach der Ausführung der Abdichtung dürfen sich Risse im Untergrund nicht mehr als 0,2 mm aufweiten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen für die Ausführung widerspruchsfrei in seine Verarbeitungsanweisung zu übernehmen.

Bei der Verarbeitung der Produkte ist die Verarbeitungsanweisung des Herstellers zu beachten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des Herstellers müssen an der Einbaustelle verfügbar sein.

## 5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 19 der niedersächsische Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt.

#### 6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Vorstand der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig einzulegen.

Dr. Ing. K. Herrmann Leiter der Prüfstelle opl.-Min. F. Ehrenberg Sachbearbeiter

i. A.



Zeile Nr.	Art der Prüfung	Prüfung und Abschnitt Nr.	Prüfung erforderlich für Verwendungsbereich / Beanspruchungsklasse A, B, C
Prüfun	gen der Bahn im Anlieferungszustand		
1	Sichtbare Fehler	3.2.1.1	X
2	Länge, Breite, Geradheit und Planlage	3.2.1.2	X
3	Dicke und flächenbezogene Masse	3.2.1.3	х
4	Verhalten beim Zugversuch	3.2.1.4	X
5	Widerstand gegen Weiterreißen	3.2.1.5	X
6	Wasserdichtheit	3.2.1.6	Х
7	Widerstand gegen stoßartige Belastung	3.2.1.7	X
Prüfung	gen an den Verbundkörpern		
8	Trocken- und Nassfestigkeit	3.3.1	x
Prüfung	gen an den weiteren Komponenten		·
9	z.B.: Flüssige Komponenten, Dichtbänder, Manschetten, Gewebeeinlagen	4	Die Identifikationsprüfungen für weitere Komponenten sind zwischen der Prüfstelle und dem Antragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinweise für geeignete Prüfungen können dem Abschnitt 4 entnommen werden.



Zeile Nr.	Art der Prüfung	Prüfung und Abschnitt Nr.	Prüfung erforderlich für Verwendungsbereich / Beanspruchungsklasse		
			Pro Schicht / Charge	2x jährlich	1x jährlich
Prüfun	gen der Bahn im Anlieferungszustand				
1	Sichtbare Fehler	3.2.1.1	Х		
2	Länge, Breite, Geradheit und Planlage	3.2.1.2	Х		
3	Dicke und flächenbezogene Masse	3.2.1.3	х		
4	Verhalten beim Zugversuch	3.2.1.4		X	
5	Widerstand gegen Weiterreißen	3.2.1.5		×	
6	Wasserdichtheit	3.2.1.6			Х
7	Widerstand gegen stoßartige Belastung	3.2.1.7			×
Prüfun	gen an den Verbundkörpern	,			
8	Trocken- und Nassfestigkeit	3.3.1			X*)
Prüfun	gen an den weiteren Komponenten			'	
9	Flüssige Komponenten, Dichtbänder, Manschetten, Gewebeeinlagen	4	Die im Rahme der WPK erforderlichen Prüfungen sind zwischen der Prüfstelle und dem Antragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinweise für geeignete Prüfungen können d Abschnitt 4 entnommen werden		

1) In Abstimmung mit der Prüfstelle mit mind, einem Kleber je Gattung IT



Art der Prüfung	Prüfung und Abschnitt Nr.	Toleranzbereiche
gen der Bahn im Anlieferungszustand		
Sichtbare Fehler	3.2.1.1	keine
Breite, Geradheit Planlage	3.2.1.2	Herstellerangabe -0,5 % / +1,0 % g ≤ 50 mm p ≤ 5 mm
Dicke flächenbezogene Masse	3.2.1.3	≥ 0.2 mm; - 5 % und + 10 % MDV - 5 % und + 10 % MDV
Verhalten beim Zugversuch Höchstzugkraft Dehnung	3.2.1.4	MDV ± 10 % MDV ± 10 %
Widerstand gegen Weiterreißen Weiterreißkraft Weiterreißwiderstand	3.2.1.5	MDV ± 10 % MDV ± 10 %
Wasserdichtheit	3.2.1.6	dicht
Widerstand gegen stoßartige Belastung	3.2.1.7	dicht
gen an den Verbundkörpern		
Trocken- und Nassfestigkeit	3.4.1	≥ 0,5 N/mm² (≥ 0,2 N/mm²)
gen an den weiteren Komponenten		
Flüssige Komponenten, Dichtbänder, Manschetten, Gewebeeinlagen	4	Die im Rahme der WPK erforderlichen Toleranzbereiche sind zwischen der Prüfstelle und dem Antragsteller festzulegen und sollte sich an den o.g. Bereichen orientieren.
	gen der Bahn im Anlieferungszustand  Sichtbare Fehler  Breite, Geradheit Planlage  Dicke flächenbezogene Masse  Verhalten beim Zugversuch Höchstzugkraft Dehnung  Widerstand gegen Weiterreißen Weiterreißkraft Weiterreißwiderstand Wasserdichtheit Widerstand gegen stoßartige Belastung Jen an den Verbundkörpern  Trocken- und Nassfestigkeit Jen an den weiteren Komponenten	Art der Prüfung Abschnitt Nr.  gen der Bahn im Anlieferungszustand  Sichtbare Fehler  Breite, Geradheit Planlage  Dicke flächenbezogene Masse  Verhalten beim Zugversuch Höchstzugkraft Dehnung  Widerstand gegen Weiterreißen Weiterreißkraft Weiterreißwiderstand  Wasserdichtheit  Widerstand gegen stoßartige Belastung Jen an den Verbundkörpern  Trocken- und Nassfestigkeit  Jen an den weiteren Komponenten  Flüssige Komponenten,  4

MDV = Hersteller-Nennwert Vom Hersteller angegebener Wert einschließlich einer angegebenen Tolera