

04-10-150-00

1A ROHRMANSCHETTE FLEXIBEL

ANWENDUNGSBEREICH:

1A DICHTBAND FLEXIBEL ist geeignet als System-komponente für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dient der Abdichtung von Arbeits- und Anschlussfugen in Innenräumen & Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für Verbundabdichtungen
- Dehnfähig
- Reißstabil
- · Wasserundurchlässig
- · vlieskaschiert mit Dehnzone
- flexibel

BESTANDTEILE:

Rohrmanschette flexibel 04-10-150-00

Technische Daten	
Basis	Polypropylen-Vlies
Farbe	Weiß
Temperaturbeständig	-5 bis +90°C
Dicke	Ca. 0,51 mm
Bruchlast, längst	≥ 85 N / 15 mm ²
Bruchlast, quer	≥ 15 N / 15 mm²
Druckwasserdicht bis	1,5 bar
Dampfdiffusionsverhal-	dampfdiffusionshem-
ten	mend
Lagerung	24 Monate trocken &
	kühl

UNTERGRUND:

Trockenestriche, Hohlraumböden, Fliesenträgerelemente, fest haftende Fliesenbeläge, Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA), zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz, Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, in der Oberfläche geschlossen und frei von Rissen und haftungsmindernden Stoffen sein.

VERARBEITUNG:

Die Rohrdurchführung säubern und entfetten. Auf den vorbereiteten Untergrund den gewählten

Abdichtungsstoff auftragen. 1A ROHRMANSCHETT FLEXIBEL entsprechend des Rohrdurchmessers auswählen. Der Loch-Durchmesser der Dichtmanschette muss kleiner als der Rohrdurchmesser sein, so dass eine Anpressung an die Rohrdurchführung erfolgt. Den Loch-Durchmesser der Dichtmanschette leicht aufweiten und über den Rohrstutzen stülpen. Die Dichtmanschette mit dem Abdichtungsstoff faltenfrei und vollflächig verkleben und überarbeiten. Die Dichtmanschette mit einer Glattkelle oder Andruckrolle sorgfältig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindrücken. Die Dichtmanschette muss nahtlos in die Flächenabdichtung integriert werden. Es muss eine dichte Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt werden.

LAGERUNG:

Trocken & kühl ca. 24 Monate

LIEFERFORM:

Rohrmanschette pro Karton 25 Stück

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Zement. Einatmen des Staubes vermeiden. Die Flüssigkeit nicht schlucken. Der Mörtel reagiert alkalisch und längerer Kontakt mit ungeschützten Körperteilen ist zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen und Mörtelspritzer sofort abwaschen. Wenn das Material in die Augen gelangt, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

ZUR BEACHTUNG:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültig-