

01-02-050-WE

# 1A FLEXVERGÜTUNG

## ANWENDUNGSBEREICH:

1A FLEXVERGÜTUNG ist eine flüssige Kunststoffvergütung für elastische Fliesenverklebungen auf schwierigen, als auch verformbaren Untergründen. Zur Herstellung von hoch verformbaren Flexklebern mit 1A Fliesenklebern, wie z.B. 1A T-FLEX AIR S1, 1A KRAFTFLEX 1500 S1, 1A KRAFTFLEX 3000 S1 und 1A ECOFLEX SCHNELL S1

## EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffvergütung
- lösungsmittelfrei
- flexibel
- erhöht das Adhäsionsvermögen

## UNTERGRÜNDE:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest und frei von Schalölrückständen und Zementschlämme sein. Verschmutzungen durch Öle und Fette, Gummiabrieb usw. vollständig beseitigen, evtl. abstocken oder sandstrahlen. Lose Teile und evtl. Sinterhaut entfernen. Saugfähigen Untergrund gleichmäßig bis zur Sättigung vornässen (Pfüßenbildung vermeiden). Technisches Merkblatt des Kombinationsproduktes beachten!

Technische Daten	
Basis	Polymerdispersion
Farbe	Weiß
Brandverhalten gemäß Beschluss 96/603/EG	E
Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1	E
Lagerung	Frostfrei im geschlossenen Gebinde, mind. 12 Monate

## VERARBEITUNG:

1A FLEXVERGÜTUNG in einen sauberen Mischemergeben und mit der jeweiligen Pulverkomponente zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anrühren. Mit einem kräftigen Rührwerk (ca. 500-

700 min<sup>-1</sup>) ist eine Mischzeit von ca. 2–3 Min. erforderlich. Zur Einstellung der produktspezifischen Konsistenzen kann Wasser zugegeben werden. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten wird die Mischung noch mal intensiv aufgerührt. Für die Verarbeitung sind die jeweiligen Technischen Merkblätter der verwendeten Kleber verbindlich.

## VERBRAUCH:

Zur Herstellung von hoch verformbaren Fliesenklebemörtel wird in der Regel 5 kg bis 8,33 kg pro 25 kg Pulver zugegeben, bzw. 15 kg bei 1A T-FLEX AIR C2 S1.

## LIEFERFORM:

Kanister a 5 Liter

## LAGERUNG:

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 5 - 40 °C für 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

## HINWEISE:

- Die Kombinationsprodukte sind bis zur Erhärtung vor Nässe bzw. Witterungseinflüssen zu schützen.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von 1A FLEXVERGÜTUNG schützen!

## GISCODE: BSW10

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

Mit der Verarbeitung dieses Produktes sind keine speziellen Gesundheitsrisiken verbunden. Wie bei allen Chemikalien, sollte man jedoch vorsichtig damit umgehen und die üblichen Gesundheitsmaßnahmen befolgen. Für eine gute Belüftung sorgen und Kontakt mit den Augen vermeiden. Eventuelle Hautreizungen können durch das sofortige Abwaschen von Spritzern und das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe vermieden werden. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten.



01-02-050-00

---

# 1A DICHTUNG UND VERGÜTUNG

**ZUR BEACHTUNG:**

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.



**Noch Fragen?  
Wir sind für dich d1A!**