



PRODUKTINFORMATION 04 - 06

1a Dichtband Flexibel

1a Dichtband Flexibel wird verwendet zur Herstellung von wasserundurchlässigen Bewegungs- und Anschlussfugen in Abdichtungsschichten aus:

- **1a Flüssige Folie**
- **1a Dicht & Flexibel 1KS**
- **1a Dicht & Flexibel 2K**
- **1a Säurefeste Abdichtung**
- **1a Epoxy Abdichtung**
- **1a TEXdicht Abdichtbahn 2.0**

1a Dichtband Flexibel ist einsetzbar für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

- W1-I, W1-A
- W2-I, W2-A
- W3-I, W3-A

Die hier gemachten Angaben über Material und Verarbeitung gelten sinngemäß auch für die Produkte:

- **1a Innenecke Flexibel**
- **1a Außenecke Flexibel**
- **1a Rohrmanschette Flexibel**

EIGENSCHAFTEN

1a Dichtband Flexibel ist

- dehnfähig und reißstabil
- wasserundurchlässig
- dampffest
- Temperaturbeständig -30 - +90 °C

UNTERGRÜNDE

Alle bauüblichen Untergründe die zur Aufnahme von Abdichtungen oder Fliesenbelägen in der entsprechenden Beanspruchungsklasse geeignet sind und fachgerecht vorbereitet wurden.

Technische Daten	
Basis	Thermoplastisches Elastomer beidseitig mit PP Vlies
Farbe	Grau
Dicke	0,6 mm +/- 0,1 mm
Breite	120 mm
Temperaturbest.	-30 bis 90 °C

Systembestandteil im Abdichtungssystem

1a Flüssige Folie

1a Dicht & Flexibel 1KS

1a Dicht & Flexibel 2K

Chemische Beständigkeit	
Salzsäure	3%
Schwefelsäure	35%
Zitronensäure	100 g/l
Milchsäure	5%
Kalilauge	3%
Natriumhypochlorid	0,3 g/l
D Salzwasser	20 g/l Meerwassersalz

VERARBEITUNG

Beidseitig der zu überbrückenden Fuge oder des Wandanschlusses wird der Abdichtstoff min. 2 cm breiter als das Dichtband aufgetragen, 1a Dichtband Flexibel wird in die frische Schicht eingelegt.

Das Dichtband wird mit der Glattkelle in die Dichtmasse eingedrückt.

Dichtbandstöße und Anschlüsse zu Formteilen müssen 5 – 10 cm überlappen.

Das Dichtband muss nahtlos und vollflächig in die Flächenabdichtung integriert werden.

LIEFERFORM

Rolle 50 m, Breite 12 cm

Rolle 10 m, Breite 12 cm

ZUR BEACHTUNG

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein. Umwelt- und Baustelleneinflüsse können die Eigenschaften der Produkte verändern und beeinflussen. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorhergegangenen für dieses Produkt ihre Gültigkeit.



1a Bauchemie GmbH

Am Bürohochhaus 2-4

D-14478 Potsdam

Telefon +49 331 719573

Telefax +49 331 719575

E-Mail info@1a-bauchemie.de

www.1a-bauchemie.de